

ELITE® TRAVERTINO

DIŞ VE İÇ CEPHE DUVARLAR İÇİN DEKORATİF SON KAT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ELITE®TRAVERTINO, kendisine aşağıdaki özellikleri kazandıran sönmüş kireç, mermer tozu, hidrolik bağlayıcılar, inorganik pigmentler ve özel katkı maddeleri kullanılarak geliştirilmiş toz şeklinde duvar kaplama ürünüdür:

NEFES ALABİLİRLİK – AGRESİF ÖZELLİKTE KİMYASAL-FİZİKSEL ve BİYOLOJİK MADDELERE KARŞI DAYANIKLILIK - UV IŞINLARINA DAYANIKLILIK - YARI PARLAK HOŞ KROMATİK ETKİ (ESKİ MERMER TARZI).

İDEAL KULLANIMLAR

ELITE®TRAVERTINO, sanatsal değeri yüksek hem eski hem de modern binaları dekore etmek için idealdir. Klasik mermer çizgilerini ortaya çıkararak doğal traverten taşının estetik etkisinin oluşturulmasını sağlar.

ELITE®TRAVERTINO, kuru ve yüzeye iyi tutunmuş olmaları şartıyla hidrolik bağlayıcı esaslı sıvalar ile mineral boya ve kaplamalar üzerine uygulanabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KARIŞTIRILMIŞ ÜRÜNÜN ÖZGÜL AĞIRLIĞI:

1,72 ÷ 1,74 kg/l.

YAYILIM HIZI:

1,5 ÷ 2 kg/m².

GÖRÜNÜM VE DOKU:

Yarı parlak görünüm, tipik traverten taş dokusu.

MEVCUT GREN BOYUTLARI:

İnce Gren boyutu (kod.126A) - Orta Gren boyutu (kod.126B).

KULLANIM ŞEKLİ

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzeyi hazır hale getirmek için eski sentetik boya ların temizlenmesi gerekir. Sıvaların eski veya hasarlı olması durumunda, tüm hasarlı kısımların kazınması ve ardından uygun harç ile tamir edilmesi tavsiye edilir.

Her iki durumda da, ELITE®TRAVERTINO uygulamasından önce bir kat uygun şekilde seyreltilmiş PRIMER UNIFORMANTE AS uygulanması tavsiye edilir.

Yüzeyin eşit şekilde emilim sağlaması için bir kat FONDO AS (iç yüzeyler için) veya bir kat SİLOGRUND (dış yüzeyler için) uygulanması gerekmektedir.

UYGULAMA:

Toz haldeki ELITE®TRAVERTINO'yu homojen ve tiksotropik bir macun elde edene kadar suyla karıştırın. Paslanmaz çelik mala yardımıyla ilk katı hafifçe bastırarak uygulayın, herhangi bir taraf bulaşmamasına ve/veya kabartı oluşmamasına dikkat edin.

Ürün kuruduktan sonra (yaklaşık 8-10 saat) ikinci bir kat uygulayın ve tam kurumadan önce yüzeyi büyük grenli veya orta grenli sünger rulo veya ped ile pürüzlendirin ve ardından pürüzsüz kısımları paslanmaz çelik mala yardımıyla "çizin". Yaklaşık 10 dakika sonra yüzeyi paslanmaz çelik mala ile yatay olarak hafifçe kazıyarak mermer damarları oluşturun.

Daha sonra gerçek traverten taş efekti gibi pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüzeyi paslanmaz çelik mala ile düzleştirin.

Bu işlemden sonraki iki gün boyunca yüzeyin su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir. ELITE®TRAVERTINO'yu sünger mala kullanarak bir kat SINUE veya LE VELATURE ile renklendirmek de mümkündür.

KARIŞIM ORANI:

18 kg toz ELITE®TRAVERTINO'yu yaklaşık 7 litre su ile karıştırın.

20°C VE %65 RH'DE KURUMA:

20°C'de dokunma kuruması 60-90 dakika, tam kuruma yaklaşık 24 saat.

KATLAR ARASI SÜRE:

En az 8-10 saat bekleyin.

ÇEVRESEL KOŞULLAR:

Ürünü +10°C'den düşük veya +30°'den yüksek sıcaklıklarda, yağmur veya kuvvetli rüzgar beklenen hava şartlarında veya güneşten kurumuş yüzeylere uygulamayın.

UYARILAR:

Dış mekan uygulamalarda 7 gün sonra ELITE® TRAVERTINO'nun siloksan su geçirmez bir ürünle korunması gerekir. Alternatif olarak bir kat SINUE veya VELATURE uygulanabilir.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ:

Kullanımdan hemen sonra su ile temizlenebilir.

ÜRÜN AMBALAJLARI: 1x18 kg.

MEVCUT RENKLER: Krem.

Talep üzerine Travertino White da tedarik edilmektedir. Ürün, SIOF® pigmentleri kullanılarak renklendirilebilir.

SAKLAMA VE DEPOLAMA:

Kutuları kapağı kaplı olarak serin ve kuru bir yerde, dondan uzakta saklayın. Satın alma tarihinden itibaren en az 18 ay özlüğünü korur.

NOTLAR:

Bu belge bilimsel ve teknik bilgilerimiz doğrultusunda hazırlanmıştır. Di Donato SpA, uygulama koşulları ve yöntemleri kontrolü dışında olduğundan, bu ürünle elde edilen sonuçlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, en iyi sonuçların elde edilebilmesi için ürünü kullanmadan önce kullanım amacına uygun olup olmadığının test edilmesi tavsiye edilir.

